

認定番号

8734-016-2412

広島中央アスコン株式会社

広島中央アスコン 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称(使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数
1	R-04C	再生・密粒度[中温化]アスファルト混合物 再生・60~80[中温化]	60 %	13 mm	50 回
2	(以下余白)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

有効期間

令和6年12月19日 ~ 令和7年9月30日

認定番号

8734-016-2409

広島中央アスコン株式会社

広島中央アスコン 殿

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称 (使用アスファルトの種類)	(再生骨材混入率)	最大粒径	突固回数	
1	V-02W	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質II型	20 mm	75 回	
2	V-09W	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質H型	13 mm	50 回	
3	V-10	透水性開粒度アスファルト混合物	ストアス・60～80	13 mm	50 回	
4	R-01	再生・アスファルト安定処理混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
5	R-02	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	40 %	20 mm	50 回
6	R-02A	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・60～80	40 %	20 mm	75 回
7	R-02W	再生・粗粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
8	R-03	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	20 mm	50 回
9	R-03W	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・改質II型	10 %	20 mm	75 回
10	R-04	再生・密粒度アスファルト混合物	再生・60～80	60,50 %	13 mm	50 回
11	R-05	再生・細粒度アスファルト混合物	再生・60～80	50 %	13 mm	50 回
12	(以下余白)					
13						
14						
15						

有効期間

令和6年10月1日～令和7年9月30日

様式-3 添付資料付